

Technical specifications	
Product type	PP re-granulate
MFI DIN 53735	3 – 6 g/10" at 230 °C
Density	cca. 0,95 g/cm ³
Vicat softening temperature	cca. 154 °C
Ignition temperature	cca. 300 °C
Type	re-granulate
Colour	dark grey
Packaging	bags, on 1100-1200 kg palettes
Place of origin	Hungary
Recommended application	injection, extrusion
Content	minimum 80% polypropylene
	maximum 20% polyethylene

Az eladó garantálja, hogy a termék a fent részletezett termékadatok szerint további feldolgozásra alkalmas. A termék nem tartalmaz ólmot, kádiumot, higanyt és hat vegyértékű krómot.

Az anyag homopolymer, copolymer és egyéb polimerekből áll. Feldolgozott nyersanyag: BOPP, szál, geo-textil, stb. viszont raklaponként az összetétel eltérő lehet.

A termék nem tartalmaz veszélyes anyagokat, illetve azbeszt mentes.